

<b>产品简介</b>	双组份银色铝粉耐热漆。								
<b>用途</b>	用于冶金、机械工业和保温工程的钢铁表面，有耐热、防锈和装饰作用，漆耐热可达 200°C，且具有一般醇酸漆所有的特性。								
<b>产品数据</b>	体积固体份	40%							
	干膜厚度	30 微米相当于 75 微米湿膜厚							
	理论涂布率	11.8 平方米 / 公斤							
	实际涂布率	允许适量的损耗							
	挥发性有机物含量	519 克 / 升							
<b>施工详述</b>	混合比	甲 : 乙 = 4:1 ( 重量比 )							
	无空气喷涂	推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.53 毫米；流体压力：≥ 17.6MPa							
	刷涂或辊涂	推荐使用							
	传统喷涂	适用，但不推荐使用。							
	稀释剂	OUP 102，建议加入量为 3%~5%。							
	油漆设备清洗剂	OUP 102							
	使用期	23°C -12 小时							
	干燥时间	底材温度	表干 ( 小时 )	实干 ( 小时 )	覆涂间隔				
		10°C	4	36	最短				
					最长				
					36 小时				
		23°C	2	24	24 小时				
		35°C	1	18	18 小时				
<b>贮存和包装</b>	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中							
	贮存期	一年							
	包装规格	甲：16 公斤装于 20 公升桶中 乙：4 公斤装于 4 公升桶中							
	闪点	35°C							
	比重	1.13 公斤 / 公升							
<b>技术要求及表面处理</b>	施工前，所有待涂覆的表面根据 ISO 标准进行评估和处理，如有油脂，应用溶剂清洗至 SSPC-SP1 标准，喷砂清洁到 Sa2.5 级或动力工具除锈到 St3 级，去除灰尘和污物。								
<b>限制</b>	建议涂装道数：高压无空气喷涂二道，干膜厚度达 60 微米。								

## 溶剂型涂料的安全措施

溶剂型涂料产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该类型涂料为溶剂型油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

此类涂料为易燃物并含有挥发性易燃溶剂，故必须远离火星或明火，严禁在作业场所吸烟，并采取有效措施防止火星产生（如采用防爆电器设备、杜绝静电积累、避免金属撞击等）。本产品说明书中所列涂料及溶剂的闪点是引起燃烧的最低温度，有鉴于此，建议在此温度及该温度以上停止涂装作。

施工场所应进行良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患，应保证足够的通风以维持气体 / 空气比例不超过最低爆炸极限的 10%。通常每千克溶剂需要 200 立方米通风量（与溶剂种类相关）就能维持低于最低爆炸极限 10% 的工作环境。

采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害溶剂气体，尤其在通风不良环境下施工时，细心处理旧漆桶以避免污染环境。

责任声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。

在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。