

|           |  |   |             |         |                |                    |
|-----------|--|---|-------------|---------|----------------|--------------------|
| 产品简介      | 无溶剂、无毒、无味、无污染，固化物强度高，耐磨、耐压、抗重、耐化学药品性好，硬度高，易覆涂和保养。  |   |             |         |                |                    |
| 用途        | 适用于水泥或混凝土地面修补，地坪砂浆增强中涂层或着色自流平面漆。   |   |             |         |                |                    |
| 产品数据      | 颜色   | 浅棕色（不着色时）<br>各色（着色后）  |             |         |                |                    |
|           | 体积固体份  | 100%  |             |         |                |                    |
|           | 干膜厚度   | 1-10 毫米，与涂装方式有关   |             |         |                |                    |
|           | 理论涂布率  | 与加砂量有关。一般每 1 毫米厚涂层，每平方米约需甲：0.2-0.4 公斤；乙：0.1-0.2 公斤；各种粒径石英砂 1-2 公斤。        |             |         |                |                    |
|           | 挥发性有机物含量   | 9 克 / 升   |             |         |                |                    |
| 施工详述      | 混合比  | 与实际用途及施工方式有关，一般情况下可参照下表。（重量比）   |             |         |                |                    |
|           |  | 配比<br>料型  | 组份<br>甲（漆料） | 乙（固化剂）  | 细砂 I           | 细砂 II              |
|           |  | 自流平型  | 100         | 40-50   | 150-250        | 50-100             |
|           |  | 抹平型   | 100         | 50      | 150-250        | 200-300            |
|           |  | 刮涂型   | 100         | 50      | 400-600        | /                  |
|           | 自流平型   | 推荐采用镬涂，将混合好的料浆倒在地板上，以合适的锯齿状镬刀施工，在达到所要求的厚度后，以表面带钉子的辊筒压数次以释放出膜内空气（涂层薄时不需要）  |             |         |                |                    |
|           | 抹平型  | 将混合好的料浆倒在地板上，以合适的锯齿状镬刀尽快镬开，在达到所要求厚度后，用地面抹光机抹平。                            |             |         |                |                    |
|           | 刮涂   | 仅适用于地面修补。   |             |         |                |                    |
|           | 使用期  | 夏用型：35°C : 20-35 分钟；23°C : 30-45 分钟<br>冬用型：15°C : 30-45 分钟；5°C : 45-60 分钟 |             |         |                |                    |
|           | 干燥时间   | 底材温度  | 表干 (小时)     | 实干 (小时) | 完全固化 (天)       | 覆涂间隔<br>最短      最长 |
|           | 5°C  | 8   | 24          | 7       | 24 小时      无限制 |                    |
|           | 15°C   | 6   | 12          | 3       | 12 小时      无限制 |                    |
|           | 23°C   | 6   | 12          | 3       | 12 小时      无限制 |                    |
|           | 35°C   | 4   | 8           | 2       | 8 小时      无限制  |                    |
| 贮存和包装     | 贮存   | 贮存于凉爽及干燥环境之中  |             |         |                |                    |
|           | 贮存期  | 一年  |             |         |                |                    |
|           | 包装规格   | 甲：8 公斤装于 20 公升桶中<br>乙：4 公斤装于 4 公升桶中<br>砂：50 公斤袋装                          |             |         |                |                    |
|           | 闪点   | > 65°C (甲组份, 乙组份及其混合物)  |             |         |                |                    |
|           | 比重   | 0.95-1.05 公斤 / 公升   |             |         |                |                    |
| 技术要求及表面处理 | <p>详细情况请向本公司咨询！确认需涂装的地面清洁干燥，无灰尘、油脂及其它污物。本品用作自流平面涂时，地板上所有的裂纹、接缝、凸起及凹陷均需正确处理，并涂装封闭底漆。</p> <p>涂装温度在 20°C 以上时，建议采用夏用型；在 0-20°C 时，采用冬用型。但在 5°C 以下时，涂料固化缓慢。</p> <p>使用本产品，应现用现配，用多少配多少，并充分搅拌均匀，在使用期内用完，以免凝胶浪费。</p> <p>涂装此涂料，24 小时后即可上人，完全固化后，才能投入使用。</p> <p>漆膜表面外观与环境温湿度有关，环境温度大于 10°C，相对湿度小于 85% 时，可获良好外观。</p> |   |             |         |                |                    |

## 无溶剂涂料的安全措施

本产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该涂料为无溶剂油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

该涂料为可燃物，应远离明火。

一般情况下无爆炸危险，但仍应适当通风以改善涂装环境。

因漆液并非无害，所以仍应采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害挥发物，尤其在通风不良环境下施工时。

细心处理旧漆桶以避免污染环境。

免责声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！<sup>®</sup>

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。