

产品简介	一种单组份水性丙烯酸面漆，低 VOC，无毒安全环保，与水性防腐底漆有优良层间附着力，保光保色佳，耐候性好。可常温自干，也可低温烘干。				
用途	用于低级至中级 C2-C4 级大气腐蚀环境下的钢结构表面的防腐，广泛应用于汽车底盘、风机、矿山机械、电力设备和工程机械等领域。				
产品数据	颜色	白色，黑色或其它根据客户要求所确定的颜色			
	体积固体份	38%-45%			
	典型干膜厚度	30 微米			
	理论涂布率	11.1-12.5 平方米 / 公斤			
	实际涂布率	允许适量的损耗			
施工详述	混合比	单罐装			
	无空气喷涂	推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.49 毫米；喷出压力：12-15MPa			
	传统喷涂	推荐采用，喷出口径：1.3-1.5 毫米；喷出压力：0.3-0.4MPa			
	刷涂	推荐用于预涂或小面积涂装。注意达到特定的干膜厚度。			
	辊涂	推荐用于小面积涂装。注意达到特定的干膜厚度。			
	稀释剂	清洁淡水			
	油漆设备清洗剂	清洁淡水			
	使用期	无限制			
	干燥时间	底材温度	表干 (分钟)	实干 (小时)	最短覆涂间隔 (小时)
		5°C	60	10	10
23°C		30	5	5	
35°C		10	2	2	
说明：通风状态、温度、相对湿度、漆膜厚度等因素都会影响干燥和固化时间，上述所列数据是基于通风良好以及相对湿度 < 75% 的状态下测定的。					
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中			
	贮存期	一年			
	包装规格	20 公斤装于 20 公升容器中			
	比重	1.10-1.20 公斤 / 公升			
技术要求及表面处理	已涂底漆或中间漆的工件表面应该保持清洁、干燥和避免被污染，基底温度至少高于露点 3°C。				
与之相配套的涂层	上道涂层：丙烯酸、聚氨酯、环氧类的底漆或中涂漆，或者其它根据客户要求并通过实验验证的配套涂层体系。				

水性涂料的安全措施

水性涂料是极低 VOC、环保无毒的，一般情况下没有燃烧和爆炸危险，储存和运输安全方便。在通风良好的状态下施工，避免吸入漆雾，避免皮肤接触。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当工业清洁剂清洗即可。

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。

OUP®